

### Opis

Hitrosušeče brizgalno polnilo v spreju za manjša ličarska popravila in prebrušena mesta.




### Lastnosti izdelka

- primerna podlaga za vse vrste avtomobilskih lakov
- odporno na antisilikonsko čistilo
- visoka pokrivnost
- lahko brušenje
- hitro sušenje

### Priprava podlage

Površine očistite, posušite in razmastite z ustreznim antisilikonskim čistilom.

### Nanašanje

	<p><b>Mešalno razmerje</b> Izdelek je primeren za uporabo!</p>
	<p><b>Nanašanje</b> Dozo temeljito premešajte, dokler se mešalne kroglice ne premikajo neovirano.</p> <p>Število nanosov: 2 – 3 nanosa Razdalja nanašanja: 25 – 30 cm Odzračevanje (čas med nanosi): 3 – 5 min Debelina suhega filma: 20 – 45 mikronov</p> <p>Po končani uporabi obrnite dozo na glavo in pritisnite, dokler se šoba ne očisti. Priporočljivo je, da se izdelek pripravljen za uporabo nanaša pri temperaturah višjih od 15 °C.</p>
	<p><b>Sušenje</b></p> <p>Prašno suho (20 °C) 5 – 10 min Suho na dotik (20 °C) 15 – 25 min Pripravljen za prelakiranje (20 °C) <b>MINIMUM</b> 10 – 30 min; <b>MAKSIMUM</b> 12 ur Suho za brušenje (20 °C) 30 min</p>

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
1818-A	Bela	400 ml	12
1818-B	Črna	400 ml	12
1818-C	Siva	400 ml	12

### VOC

VOC 2004/42/IIIB(e)(840) <659

### Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

### Dodatne informacije

#### **SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

**POMEMBNO:** Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.