

## 2030 Stone Chip Brzосуšeća, prebojiva zaštita karoserije

Ver.: 2020-6

### Opis

Prebojiva zaštita karoserije s antikoroziivnim I zvučno odpornim svojstvima na bazi gume i smole.


### Osobine proizvoda

- Prebojiv s većinom automobilskih boja,
- Trajni film ostaje elastičan nakon što se proizvod u potpunosti osušio,
- Snažno prijanjanje na širokom rasponu suhих podloga,
- Dobra otpornost na razne klimatske uvjete i kamen,
- Može se koristiti kao proizvod za uklanjanje zvuka u kućištima/šasijama automobile, kamiona I ostalog,
- Ovisno o načinu primjene, mogu se raspršivati sitne i grube structure.

### Priprema podloge

Površine koje se tretiraju, moraju biti čiste I suhe, bez hrđe I masti. Nemojte premazati ispušne, kočione sustave ili dijelove motora.

### Nanošenje



#### Omjer miješanja

Proizvod je spreman za upotrebu! Prije upotrebe dobro protresti proizvod!



#### Nanošenje

Broj slojeva:	1 – 3
Odzračivanje:	3 – 5 min
Udaljenost:	20 – 30 cm
Raspon temperature:	Primjenjivati između 10 °C i 25 °C

Za bolje prijanjanje nanestie vrlo tanki premaz i prozračite cca. 3 minute. Zatim nanosite sljedeće slojeve, da dobite potrebnu debljinu premaza. Ostavite da se svaki međuložak odzrači.

Struktura se podešava podešavanjem tlaka, mlaznica, udaljenosti raspršivanja I brzine primjene.

Prije bojanja nanos mora biti potpuno suh.

Prilikom lakiranja sljedeći dan preporučuje se nanošenje površine prije nanošenja boje kako bi se postiglo bolje prijanjanje.

Nanesite 1K adhezijski temeljni premaz (art. 7015), u slučaju nanošenja na plastiku, tako biste poboljšali prijanjanje.

## 2030 Stone Chip

Brzосуšeća, prebojiva zaštita karoserije

Ver.: 2020-6



Može se prebojiti (ovisno o debljini slojeva, temperature i vlažnosti) nakon:

90 – 120 min na 10 °C

60 – 90 min na 20 °C

45 – 60 min na 30 °C

### Skladištenje

Čuvati na suhom i prozračenom mjestu daleko od izravnog izlaganja suncu pri temperaturama od 10 do 30 °C.

### Komplementarni produkti

Pištalj za nanošenje (Broj proizvoda 2006)

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
2040-A-1	Bijela	1 kg	12
2040-B-1	Crna	1 kg	12
2040-C-1	Siva	1 kg	12

### VOC

(2004/42/IIIB(e)(840) 560

### Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

### Dodatne informacije

**SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.