

6090 B9 Multi-Azure

Visoko učinkovit pollahek poliestrski kit

Rapsodija v modrem za vsako delavnico.

silco[®]

- / Odlično brušenje z začetno granulacijo P 180
- / Boljša ocena brušenja zaradi popolnega kontrasta
- / Brušenje po 20 minutah brez zabijanja brusnega papirja
- / Zelo enostavno nanašanje



6090 B9 Multi-Azure

Visoko učinkovit pollahek poliestrski kit

Čas sušenja*

Suho brušenje
(20°C) 20 min

Pripravljen za
uporabo (20°C) 3 - 4 min

*Časi sušenja so odvisni od količine trdilca/aplikacije/vremenskih pogojev.

Uporaba

Površine morajo biti čiste, suhe, brez rje in razmaščene. Optimalne rezultate dobimo na dobro pobrušeni površini. Zmešati z nožem, plastično ali gumijasto patulo. Temeljito zmešajte kit in trdilec do enakomerne obarvanosti. Ne predozirati! Prekomerna količina trdilca lahko povzroči spremembo barve baze in skrajša čas obdelave. Količina trdilca pod 2% lahko podaljša čas sušenja.

Dodatne informacije preverite v tehničnih listih objavljenih na spletni strani www.silco.si.

Informacije o izdelku

Univerzalni srednje lahek poliestrski kit se lahko uporablja za zapolnjevanje večjih nepravilnosti ali kot fini kit. Intenzivna modra barva kita omogoča boljšo oceno brušenja na račun popolnega kontrasta med brušeno in nebrušeno površino. Kit je enostavno nanašati in brusiti tudi s finimi brusnimi papirji (že od P180 naprej). Pri brušenju po 20 minutah od nanosa, ne prihaja do zapolnjevanja brusnega papirja (tudi pri finejših granulacijah, npr. P180-P240).

Pakiranje

Kit in trdilec

Št. art.	Vsebina	Barva
6090-1	1 L	Azure
BPO Trdilec 2 - 3 %	50 g	Rdeča pasta