

Opis

Anti-korozivni osnovni materijal za čelik, karoseriju, poljoprivredne strojeve...

Priprema površine



Brušenje

Metal


P80-120 (suho)

Fosforni metal

Scotchbrite

Očistiti, posušiti i odmastiti površinu s prikladnim antsilikonskim sredstvom za čišćenje.

Omjer mješanja



OBIČAJNO

BEZRAČAN

	<u>Volumen</u>	<u>Težina</u>	<u>Volumen</u>	<u>Težina</u>
Mješoviti lak	2	1000	100 %	1000
Razrjeđivač 5555/7050	15-20 %	150-200	0	0
Potlife (20 °C)	Neograničeno		Neograničeno	
Viskoznost (20 °C)	25 – 28 s (DIN 4)		30 – 40 s (DIN 4)	

Primjena



	OBIČAJNO	BEZRAČAN
Postavljanje pištolja:	1,6 - 1,8 mm /2 – 2,5 bar HVLP 2 bar	13 – 15 120 – 150 bar
Broj nanosa:	1	1
Debljina suhog filma	60 – 80 μm	60 – 80 μm

Sušenje



Suha prašina (20 °C)	15 – 20 min
Suho na dodir (20 °C)	40 – 60 min
Prebarvljivo s	UniMix mješani premazi

Tehničke informacije

Teoretska pokrivenost: 6 – 8 m²/kg za 40 μm debeli suhi film

Maksimalna kemijska otpornost: nakon 7 dana

Konačni izgled: mat; 15±5 % (60°kut)

Viskoznost pri isporuci: 12" ± 2" Ford 8

Test u slanoj komori: s debljinom suhog filma 100 – 120 µm, 500 h, suhi film debljine 60 µm, 300 h.

Probavljivost: namanje nakon 4 sata sa sustavom na bazi otapala, ili nakon 30-60 minuta, bazirano na vodi. Nakon više od 48 sati preporučamo lagano brušenje prije premazivanja.

Zdravlje i sigurnost

Za mjere zaštite zdravlja i sigurnosti, obratite se odgovarajućem sigurnosnom listu i naljepnici na ambalaži. Tađer Vas molimo da se pridržavate uputa za pohranu.

VOC mješovite boje

2004/42/IIB(c)(540)<540 g/l

Br.. artikla	Opis	Volumen	Pakiranje
90.100	Vezivo UniMix 1K Nitro	21,3 kg	/

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je uvijek potrebno koristiti/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za daljnje informacije pročitajte naljepnicu/upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštivanje i pridržavanje lokalnih propisa/zakona. Opisni materijali su dizajnirani za profesionalnu upotrebu stručno osposobljeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namijenjeno za opću upotrebu.

Informacije i metode opisane sun a temelju najboljih informacija i znanja na raspolaganju i služe uglavnom kao smjernica za optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti prema performansama rezultata ili prikladnosti za bilo koju svrhu. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojava ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija tehničkog lista. Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitini znakovi tvrtke Silco d.o.o.