

Beschreibung

90.400 UniMix 1K Synthetic Glossy Binder ist ein Deckstrich basierend auf alkyd lufttrocknendem Harz. Am besten geeignet für Industrielle Tischlerei, Stahlstrukturen, Karosserien, Landwirtschaftliche Maschinen,...


Besonderheiten

- gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- als Grundierung und Decklack in einem Arbeitsgang einsetzbar
- wenn eine bessere Außenbeständigkeit erforderlich ist, sollte diese über der Grundierung aufgetragen werden

Vorbereitung der Grundlage

	<u>Oberfläche</u>	<u>Schleifen</u>	<u>Entfetten</u>
	Stahl: P80 - 120 (trocken) Grundierung: Sieh Datenblatt für Füller	Alle Oberflächen müssen gründlich gereinigt, getrocknet und mit einem geeigneten Anti-Silikon-Reiniger entfettet werden.	
	Auf Grundierung auftragen, wenn eine besonders hohe Außenbeständigkeit erforderlich ist. Sonst kann es direkt haftend auf verschiedenen Untergründen aufgetragen werden. Beim Sandstrahlen der Oberfläche muss die Lackierung sofort nach dem Sandstrahlen erfolgen.		

Mischverhältnis

	<u>Airless</u>		<u>Lackierpistole</u>	
	Mischverhältnis: Gemischte Farbe (Gewicht) Verdüner 7050/70	1000 150 - 200	Gemischte Farbe Verdüner 7050/70	1000 50 - 100
	Mischverhältnis: Gemischte Farbe (Volumen) Verdüner 7050/70	100 % 15 - 20 %	Gemischte Farbe Verdüner 7050/70	100 % 5 - 10 %

Auftrag

	<u>Airless</u>	<u>Lackierpistole</u>
	Spritzpistolen-Setup: 9 - 11 / 120 - 150 bar	1,4 - 1,6 mm / 3 - 5 bar
	Zahl der Schichten: 2	2
	Flash off (20 °C/68 °F): 5 - 10 min	5 - 10 min
	Viscosität (DIN 4 20 °C/68 °F): 22-30 s	18-22 s
	Überlackierbar (20 °C/68 °F): Min. nach 2 Tagen bei 20°C; max. nach 1 Monat ohne mattierung	

Trocknung



Staub trocken (20 °C/68 °F):	20 – 30 min
Griff trocken (20 °C/68 °F):	6 – 8 h
Ganz trocken (20 °C/68 °F):	24 – 36 h
Dicke des Films:	30 – 50 µm

Technische Informationen

Teoretische Ausbeute:	10 m ² /kg gebrauchsfertiges Produkt ergibt 40 µm dicken Trockenfilm
Maximaler chemischer Schutz:	nach 7 Tagen
Aussehen:	semimatt; 40 % ± 10 % (60° Winkel)
Haftung (ASTM D 3359):	B = 5 an Oberflächen vorbereitet wie oben geschrieben

VOC

2004/42/IIA(i)(500)<500

Sicherheit und Gesundheitschutz

Für alle Sicherheitliche und Gesundheitliche Massnahmen sieh Sicherheitsblatt und Etikette. Folge die lagerungs Anleitung

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
90.400	UniMix 1K Synthetic Glossy Binder	20 kg	/

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.