

Opis

90.530 UniMix 2K Polyacryl Matt Binder se koristi za poliakrilne završne premaze. Proizvod se koristi za bojanje namještaja, alata, industrijskih primjena, plastika i betona.

Značajke proizvoda

- dobro izravnavanje
- glatka i sjajna površina
- dobro vrijeme sušenja
- vrlo dobri krajnji rezultati
- može se primijeniti bezzračnim, air-assisted airless, konvencionalnim ili HVLP metodama
- visoka moć prekrivanja u kombinaciji sa UniMix sustavom nijansiranja

Priprema površine




Konačni premaz iz 2K poliakrilnog konverterja se nanaša na punila te poliuretanske i poliesterske kiteve.

Priprema površine je ovisi od punila/kita, koji je bio upotrebljen. Pročitajte tehnička uputstva punila koji ste upotrebljavali.


Sve površine potrebno je temeljito očistiti, osušiti i odmastiti odgovarajućim antisilikonskim sredstvom za čišćenje.

Omjer mješanja




	<u>Airless</u>		<u>Spray gun</u>	
Omjer mješanja: (težina)	Mješani lak	1000	Mješani lak	1000
	2K utvrđivač 9230/50/70	450	2K utvrđivač 9230/50/70	450
	Razrjeđivač 7050	50 - 140	Razrjeđivač 7050	180 - 270
Omjer mješanja: (volumen)	Mješani lak	2	Mješani lak	2
	2K utvrđivač 9230/50/70	1	2K utvrđivač 9230/50/70	1
	Razrjeđivač 7050	5 – 15 %	Razrjeđivač 7050	20 – 30 %

Primjena

	<u>Bezzračan</u>	<u>Običajno</u>
	Postavljanje pištolja:	9 - 11/120 – 140 bar
	Broj slojeva:	1 – 2
	Flash-off (20 °C/68 °F):	10 – 15 min
	Viskoznost (DIN 4 at 20 °C/68 °F):	20 – 23 s
	Prefarbavanje (20 °C/68 °F):	UniMix 2K poliakril konačni premaz je moguće prebojati s istim poliakril konačnim premazom 6h po aplikaciji. Ako je material potpuno suh (24h) potrebno je obrusiti površinu.

Sušenje

	Prašno suho (20 °C/68 °F):	20 – 30 min
	Suho na dodik (20 °C/68 °F):	6 – 7 h
	Potpuno suho (20 °C/68 °F):	24 – 36 h
	Potpuno suho (60 °C/140 °F):	20 – 30 min
	Potlife (20 °C/68 °F):	60 – 90 min
	Debljina suheg filma:	50 – 60 µm

Tehničke informacije

Teoretska pokrivenost:	10 m ² /kg pripremljenog materijala dovoljno je za 50 µm suhog filma
Maksimalna kemijska otpornost:	nakon 7 dana
Završni izgled:	mat; 25 – 35 % (kut od 60°)
Adhezija (ASTM D 3359):	B = 5 na podlogama pripremljenim prema gore opisanim postupcima

VOC mješanog laka

2004/42/IIB(e)(840)<630

Zdravlje i sigurnost

Za zdravstvene i sigurnosne mjere, poštujujte sigurnosne listove i oznaku na ambalaži. Također slijedite upute za pohranu.

Br. artikla	Opis	Volumen	Pakiranje
90.530	UniMix 2K Polyacryl Matt vezivo	20 kg	/

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je uvijek potrebno koristiti/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za daljnje informacije pročitajte naljepnicu/upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštivanje i pridržavanje lokalnih propisa/zakona. Opisni materijali su dizajnirani za profesionalnu upotrebu stručno osposobljeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namijenjeno za opću upotrebu.

Informacije i metode opisane su na temelju najboljih informacija i znanja na raspolaganju i služe uglavnom kao smjernica za optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti prema performansama rezultata ili prikladnosti za bilo koju svrhu. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojava ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitni znakovi tvrtke Silco d.o.o.