

Beschreibung

90.665 Unimix Coarse Texture Additive kann problemlos in verschiedene UniMix-Decklacke eingearbeitet werden, um ein feines Strukturfinish zu erzielen.

Eigenschaften

- perfekt strukturiertes Erscheinungsbild Einfaches bedienen
- einfach der Beschichtungsmischung zuzusetzen
- Einsetzbar in verschiedenen Beschichtungen (PUR, Acryl, DTM, etc.) 90.660 – fine Textur
- gröber Textur

Gebrauch vom Additiv


Das Additiv kann man mit dem folgendem UniMix Binder benutzen:
90.300; 90.310; 90.320; 90.500; 90.510; 90.520; 90.530;

Vorbereitung der Grundlage




Die Oberflächenvorbereitung ist abhängig vom verwendeten Bindemittel. Lesen Sie das technische Datenblatt für UniMix-Bindemittel.
Alle Oberflächen müssen gründlich gereinigt, getrocknet und mit einem geeigneten Anti-Silikon-Reiniger entfettet werden.

Mischverhältnis

	10 - 30% Additiv zur Deckschicht hinzufügen (vor dem Härter) Immer vor Gebrauch gut mischen.	
	Mischverhältnis für for Unimix topcoat (90.500/90.600/90.700)	
		<u>Volumen</u>
	Gemischte Farbe mit Textur Additiv	3
	9230/9250/9270 2K Härter	1
	Verdünner 7050	Fügen Sie entsprechend Verdünner hinzu, um die Viskosität anzupassen.
Mischverhältnis für Unimix DTM (90.300)		
	<u>Volumen</u>	
Gemischte Farbe mit Textur Additiv	4	
9230/9250/9270 2K Hardener	1	
Verdünner 7050	Fügen Sie entsprechend Verdünner hinzu, um die Viskosität anzupassen.	
Mischverhältnis für Unimix DTM (90.320, 90.330)		
	<u>Volumen</u>	
Gemischte Farbe mit Textur Additiv	5	
9230/9250/9270 2K Hardener	1	
Verdünner 7050	Fügen Sie entsprechend Verdünner hinzu, um die Viskosität anzupassen.	

Auftrag

	Binder Typ:	<u>90.500/90.600/90.700</u>	<u>90.300/90.320/90.330</u>
	Lackierpistole Einstellung:	1,3 mm /1,6 - 1,8 bar	1,3 mm /1,8 bar
		<u>Filter entfernen</u>	<u>Filter entfernen</u>
		HVLP 1,8 - 2 bar	HVLP 1,8 - 2 bar
In gleichmäßigen Schichten auftragen. Der Auftrag kann das finale Aussehen beeinflussen.			

Sicherheit und Gesundheitschutz

Für alle Sicherheitliche und Gesundheitliche Massnahmen sieh Sicherheitsblatt und Etikette. Folge die lagerungs Anleitung.

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
90.665	UniMix Coarse Texture Additive	1 L	12

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.