

### Opis


90.680 UniMix Effect Paint je 2K visokokvalitetna akrilna boja s liskunastim efektom i može se koristiti samostalno ili kao djelomična zamjena za Unimix vezivo (10 – 40 %).

Ako se koristi sam, ovaj proizvod nema antikorozivna svojstva.


### Značajke proizvoda

- može se koristiti samostalno ili kao efektni pigment u drugim vezivnim sredstvima
- efekt liskunastog aluminija


### Priprema površine

	<u>Podloga</u>	<u>Brušenje</u>	<u>Odmaščivanje</u>
	<b>Željezo:</b>	P80 - 120 (suho) SA2 ½ pjeskarenje	Sve površine potrebno je temeljito očistiti, osušiti i odmastiti sa odgovarajućim antisilikonskim sredstvom za čišćenje.
	<b>Kovina:</b>	P80 - 120 (suho) ili pjeskarenje	
	<b>Fosforizirani čelik:</b>	Matirajuća pasta + matirajuća krpica	
	<b>Pocinčana površina:</b>	Matirajuća pasta + matirajuća krpica	
	<b>Lake kovine:</b>	P280 - 320 (suho)	
	<b>Sa vlaknima ojačana plastika:</b>	P240 (suho)	
<p>Unimix Effect Paint se može nanositi na temeljne premaze i poliuretanska i poliesterska punila ili izravno na sirovo željezo, pocinčano željezo, aluminij ili plastiku. Ako se koristi sam, ovaj proizvod nema antikorozivna svojstva.</p> <p>Zbog raznolikosti podloga uvijek je bolje napraviti neke preliminarne testove prije konačne primjene.</p> <p>Preporuča se korištenje odgovarajućeg temeljnog premaza (2K epoksi, nitro, itd.) kako bi se optimiziralo prianjanje na aluminijske i pocinčane čelične površine i dodala zaštita od korozije.</p> <p>U slučaju pjeskarenja površine, lakiranje se mora obaviti odmah nakon pjeskarenja.</p>			


### Omjer mješanja kada se koristi samostalno

		<u>Običajno</u>	
	<b>Omjer mješanja:</b>	UniMix Effect Paint	1000
	(težina)	2K utvrđivač (9220/9230/9250/9270)	175
		Razrijeđivač 7050	70 – 105
	<b>Omjer mješanja:</b>	UniMix Effect Paint	4
	(volumen)	2K utvrđivač (9220/9230/9250/9270)	1
		Razrijeđivač 7050	10 – 15 %

### Omjer mješanja kada se koristi kao aditiv

	<p>Unimix Effect Paint može se koristiti s UniMix vezivima 90.300; 90.310; 90.320; 90.330; 90.510; 90.520; 90.530; 90.910; 90.920; 90.930.</p> <p>Umjesto veziva dodajte 10 – 40% boje.</p>
<p>Za informacije o omjerima miješanja pogledajte Tehnički list za korišteno vezivo.</p>	

### Primjena

		<u>Običajno</u>
	<b>Postavljanje pištolja:</b>	1,3 - 1,4 mm / 2 – 2,2 bar
	<b>Broj slojeva:</b>	2
	<b>Flash-off između kaputa (20 °C/68 °F):</b>	10 – 15 min
	<b>Flash-off prije pečenja (20 °C/68 °F):</b>	10 – 15 min
	<b>Viskoznost (20 °C/68 °F):</b>	100 s ± 3 s (Ford Cup 4/23°C)

### Sušenje

	<b>Potpuno suho (20 °C/68 °F):</b>	18 - 20 h
	<b>Potpuno suho (60 °C/140 °F):</b>	45 min
	<b>Potlife (20 °C/68 °F):</b>	90 min

### Tehničke informacije

<b>Teoretska pokrivenost:</b>	8 – 10 m <sup>2</sup> /kg pripremljenog materijala dovoljno je za 50 suhog filma
<b>Specifična težina:</b>	1,45 Kg/L (± 5 %)

### VOC mješanog laka

2004/42/IIC(e)(840)<407,13

**Zdravlje i sigurnost**

Za zdravstvene i sigurnosne mjere, poštujujte sigurnosne listove i oznaku na ambalaži. Također slijedite upute za pohranu.

Article no.	Description	Volume	Packaging
90.680	UniMix Effect Paint	4,5 kg	4

**Additional information****SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Uvijek pročitajte upute.

**VAŽNO:** Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je uvijek potrebno koristiti/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za daljnje informacije pročitajte naljepnicu/upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštivanje i pridržavanje lokalnih propisa/zakona. Opisni materijali su dizajnirani za profesionalnu upotrebu stručno osposobljeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namijenjeno za opću upotrebu.

Informacije i metode opisane su na temelju najboljih informacija i znanja na raspolaganju i služe uglavnom kao smjernica za optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti prema performansama rezultata ili prikladnosti za bilo koju svrhu. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojava ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitni znakovi tvrtke Silco d.o.o.