

### Opis

90.910 UniMix Ultra Fast Acrylic Glossy Binder koristi se za izradu završnih premaza koji se iznimno brzo suše, a istovremeno pružaju briljantnu i glatku površinu. Pruža izvrsnu otpornost na kemikalije i vremenske uvjete. Ovaj proizvod se uglavnom koristi za automobile, kamione i gospodarska vozila itd.

### Značajke proizvoda

- sušenje bez pečenja omogućava uštedu goriva i struje
- zračno sušenje (20 °C/68 °F): 50 – 60 min
- sušenje u peći (60 °C/140 °F): 3 – 5 min
- dobro razlijevanje, odličan sjaj, glatka površina
- skladu sa zahtjevima VOC 420

### Priprema površine




Konačni premaz sa konverterom 90.910 nanosi se na punila te poliuretanske i poliesterske kiteve.

Priprema površine ovisna je opunilo ili kitu koji je bio upotrebljen. Pročitajte tehnička uputstva za temeljni materijal, koji je bio upotrebljen.


Sve površine potrebno je temeljito očistiti, osušiti i odmastiti odgovarajućim antsilikonskim sredstvom za čišćenje.

### Mješanje s UniMix pigmentima



90.910 UniMix vezivo mora biti mješano s UniMix pigmentima kako je prikazano u Unimix programu.

### Omjeri mješanja





		<u>Bezračan</u>	<u>Običajno</u>
<b>Omjer mješanja:</b> (težina)	Mješani lak	1000	1000
	Utvrdivač 90.915/90.917	460	460
	Razrijeđivač 7050/7070	-	0 - 50
<b>Omjer mješanja:</b> (volumen)	Mješani lak	2	2
	Utvrdivač 90.915/90.917	1	1
	Razrijeđivač 7050/7070	-	0 - 5 %


Za veće površine koristite utvrđivač 90.917 ili cijeli spori razrijeđivač 7070.

Pri temperaturama iznad 30°C upotrijebite spori utvrđivač 90.917 i/ili spori razrijeđivač 7070.

## Primjena

	<u>Bezzračan</u>	<u>Običajno</u>
	Postavljanje pištolja: 9 - 11/120 – 140 bar	1,2 - 1,4 mm /2 – 2,5 bar HVLP 2 bar
	Broj slojeva: 2	2
	Flash-off (20 °C/68 °F): 10 – 15 min	5 – 10 min
	Viskoznost (DIN 4 at 20 °C/68 °F): 20 – 22 s	17 – 19 s

## Sušenje

	<u>90.915 utvrđivač Za opću uporabu</u>	<u>90.917 spori utvrđivač za velike površine ili veće temperature</u>
	Prašno suho (20 °C/68 °F) : 20 min	30 min
	Suho na dodik (20 °C/68 °F) : 50 – 60 min	50 – 60 min
	Suho na dodik (60 °C/140 °F): 3 – 5 min	5 – 7 min
	IR: 8 min	8 – 10 min
	Potlife (20°C) 75 min	75 min
	Debelina suhega filma: 45 – 50 microns	45 – 50 microns

## Tehničke informacije

<b>Teoretska pokrivenost:</b>	8 – 10 m <sup>2</sup> /kg pripremljenog materijala dovoljno je za 55 µm suhog filma
<b>Maksimalna kemijska otpornost:</b>	nakon 7 dana
<b>Konačni izgled:</b>	sjajan; > 95 % (kut od 60°)
<b>Adhezija (ASTM D 3359):</b>	B = 5 na podlogama pripremljenim prema gore opisanim postupcima

## VOC mješanog laka

2004/42/IIB(e)(840)&lt;600

## Zdravje I sigurnost

Za zdravstvene i sigurnosne mjere, poštujujte sigurnosne listove i oznaku na ambalaži. Također slijedite upute za pohranu.

Broj artikla	Opis	Volumen	Pakiranje
90.910	UniMix 2K UHS Ultra Fast Acryl Glossy Binder	20 kg	/

### Dodatne informacije

#### SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

**VAŽNO:** Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je uvijek potrebno koristiti/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za daljnje informacije pročitajte naljepnicu/upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštivanje i pridržavanje lokalnih propisa/zakona. Opisni materijali su dizajnirani za profesionalnu upotrebu stručno osposobljeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namijenjeno za opću upotrebu.

Informacije i metode opisane su na temelju najboljih informacija i znanja na raspolaganju i služe uglavnom kao smjernica za optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti prema performansama rezultata ili prikladnosti za bilo koju svrhu. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojava ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitni znakovi tvrtke Silco d.o.o.