

Beschreibung

1K Strukturlack zum Nachstellen der Originalstruktur von Stoßstangen und Kunststoffteilen.


Eigenschaften & Vorteile

- direkter Auftrag ohne Primer
- schnell trocknend
- gute Abdeckung
- Struktureinstellung durch Spritzabstand zum Objekt

Vorbereitung der Grundlage

Die Oberfläche reinigen, trocknen und entfetten.

Auftrag



Das Produkt ist für Verwendung geeignet!
Dose gut vermischen, bis die Mischkugeln sich unbehindert bewegen.



Auftrag

Zahl der Schichten: 2 – 3 coats

(regulieren Sie die Struktur mit Anzahl der Schichten und Sprühabstand)

Abstand des Auftrags: 20 – 30 cm

Entlüftung: 1 – 2 min

Nach der Verwendung Dose auf den Kopf stellen und drücken, bis die Düse gereinigt ist. Es wird empfohlen, dass der für Verwendung vorbereitete Produkt, bei den Temperaturen höher als 15 °C aufgetragen wird.



Trocknung

Staubtrocken (20°C) 5 – 10 Min

Griffest (20°C) 20 – 30 Min

Ganz trocken 24 Stunden

| Produktnummer | Beschreibung | Inhalt | Verpackung |
|---------------|--------------|--------|------------|
| 9008-A-0,5 | Anthrazit | 500 ml | 12 |
| 9008-B-0,5 | Schwarz | 500 ml | 12 |

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840) 820

Haltbarkeit

Mindestens 24 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei der ungeöffneten Dose.

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.