

Beschreibung

Sehr Qualitätvoller Klarlack beständig auf Kratzen, schnell trocknend.





Eigenschaften

- Leichtes Auftragen mit gute Deckkraft,
- Trocknung (60 °C): 15 - 30 min,
- Brillantglanz,
- Langlebig und vergilbungsbeständig,
- Härter: 9220, 9230, 9250, 9270 (vol: 2:1), kein Verdünner;

Vorbereitung der Grundlage

Die Fläche muss ganz trocken sein.

Auftrag

	Mischverhältnis	<u>nach Volumen</u>	<u>nach Gewicht</u>
	9050 X5 HS Klarlack	2	1000
	9220/9230/9250/9270 2K Härter	1	510
	Lackierpistole /Auftragsdruck		
	Fließbecher 1,2 – 1,4 mm	1,5 – 2,0 bar	
	Saugbecher	Nach Angaben des Herstellers	
	Auftrag		
	Zahl der Schichten:	2	
	Zeit zwischen den Aufträgen:	5 – 10 min	
	Dicke des Trockenfilms:	50 – 60 Mikron	
	Trocknung		
	bei 60 °C	15 – 30 min	
	Infrarot	10 – 20 min	
	bei 20 °C	8 – 14 h	
	Topfzeit bei 20 °C	60 – 120 min	

Ergänzende Produkte

9200 (ultrakurz), 9230 (kurz), 9250 (standard), 9270 (langsam) 2K Härter

Testen des Materials

Materialtests (Haftungstest, "Stone-chip" Test, Chemikalienbeständigkeit, Salzkammertest...) sollen frühestens 15 Tage nach der Applikation durchgeführt werden.

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
9050-1	/	1 L	12
9050-5	/	5 L	3

VOC

VOC 2004/42/IIB(a)(840) 577

Haltbarkeit

Mindestens 24 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei der ungeöffneter Dose.

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco d.o.o..

Mischverhältnis Volumen (2:1 Mischverhältnis mit 92xx Härter)

Volumen RFU benötigt (ml)	Gewicht Klarstrich	Gewicht Klarstrich + Härter
100	64	96
250	159	240
330	210	317
600	319	480
750	478	720
1000	638	959