

Opis

Visokokvalitetni HS bezbojni lak, koji se odlikuje brzim sušenjem, visokim i dugotrajnim sjajem.





Osobine proizvoda

- vrlo lako se nanosi, izvrsno izljujeva,
- vrijeme sušenja (60 °C): 15 - 30 min,
- odličan i dugotrajan sjaj,
- dugotrajna stabilnost i otpornost na požutenje,
- utvrđivač: 9220, 9230, 9250 ili 9270 (vol: 2:1), bez razrjeđivača;

Priprema podloge

Podloga mora biti potpuno suha. Proizvod je testiran na vodenoj bazi.

Nanošenje

	Omjer mješanja	<u>Volumen</u>	<u>Po težini</u>
	9050 bezbojni lak X5	2	1000
	9220/9230/9250/9270 2K utvrđivač	1	510
	Lakirni pištolji /tlak nanošenja		
	Zgornji lonček 1,2 – 1,4 mm	1,5 – 2,0 bar	
	Spodnji lonček	Po podatkih proizvajalca.	
	Nanošenje		
	Broj nanosa:	2	
	Odzračivanje između nanosa:	5 – 10 min	
	Debljina suhog filma:	50 – 60 mikronov	
	Sušenje		
	na 60°C	15 – 30 min	
	IR	10 – 20 min	
	na 20°C	8 – 14 h	
	Spreman za upotrebu (20°C)	60 – 120 min	

Komplementarni proizvodi

9220 (ultra brzi); 9230 (brzi); 9250 (standard); 9270 (spori) 2K trdilec

Testiranje materijala

Bilo kakvo ispitivanje primijenjenog materijala (adhezijski test, otpornost na kemikalije, ispitivanje slanom komorom...) mora se provesti najmanje 15 dana nakon primjene.

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
9050-1	/	1 L	12
9050-5	/	5 L	3

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840) 577

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorenog pakiranja.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o..

Tablica 1.1 – Omjer mješanja po težini (2:1 sa utvrđivačima 92xx)

Volumen pripremljene smjese (ml)	Težina lak	Težina lak + utvrđivač
100	64	96
250	159	240
330	210	317
600	319	480
750	478	720
1000	638	959